



**Laborator MORAVA s.r.o.**  
 Oderská 456, 742 13 Studénka  
 Zkušební laboratoř č. 1266 akreditovaná ČIA

Tel: 556 400 333, fax: 556 415 692  
 IČO: 25399951, DIČ: 25399951  
 e-mail: info@laborator-morava.cz

14015/12

Došlo: 28-01-2013

Počet listů: Počet příloh: 0

Spis. znak: Skart. znak: Skart. lhůta:

**Zákazník: Statutární město Karlovy Vary**  
 Moskevská 2035  
 360 01 Karlovy Vary

## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 18590-18599/12 Výsledky rozborů

### 1. Předmět a účel zkoušky

Účelem zkoušky je zjistit obsah mědi v impregnovaném dřevě.

### 2. Zkušební vzorky

\* **Identifikace vzorku**

o hranol šedé barvy	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 1	( 18590/12 )
o hranol šedé barvy	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 2	( 18591/12 )
o hranol šedé barvy	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 3	( 18592/12 )
o hranol šedé barvy	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 4	( 18593/12 )
o hranol šedé barvy	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 5	( 18594/12 )
o hranol šedé barvy	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 6	( 18595/12 )
o hranol šedé barvy	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 7	( 18596/12 )
o hranol šedé barvy	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 8	( 18597/12 )
o hranol šedé barvy	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 9	( 18598/12 )
o hranol šedé barvy	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 10	( 18599/12 )

\* **Datum dodání do laboratoře:**  
 14.12.2012

\* **Datum analýzy:**  
 14.12.- 19.12.2012

### 3. Zkušební metoda

Jednotlivé složky jsou stanoveny:

- \* Cu - ve dřevě stanovena metodou plamenová AAS po mineralizaci na suché cestě (SOP 210). Průnik - kvalitativní důkaz Cu ve dřevě pomocí dithiooxamidu (ČSN 490609).

### 4. Výsledky zkoušek

Číslo vzorku	Označení vzorku Metoda	Měď	Průnik
		g/m <sup>3</sup> SOP 210 (ČSN ISO 8288) (A)	mm ČSN 490609 (N)
18590	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 1	113	1,0
18591	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 2	246	1,5
18592	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 3	610	2,0
18593	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 4	356	2,0
18594	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 5	923	3,5
18595	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 6	918	5,0
18596	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 7	203	1,0
18597	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 8	504	2,5
18598	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 9	322	2,0
18599	Karlovy Vary, areál Rolava - vzorek č. 10	536	4,5

*Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý.*

Datum vystavení protokolu:  
 Protokol vyhotovil:  
 Schválil a za analýzy zodpovídá:

17.1.2013  
 Rozbrojová Jana  
 Mgr. Kerekešová Jana  
 ( Manažer kvality )

